


## Artikel: ANTARA PLUS

LASTNOSTI	STANDARD	ENOTA	VREDNOSTI	
Površinska masa	SIST ISO 3801:1996	g/m <sup>2</sup>	210	
Surovinska sestava	SIST ISO 1833:200		77% poliester, 23% bombaž	
Širina tkanine		cm	148	
			OSNOVA	VOTEK
Raztezna trdnost	SIST EN ISO 13934-1	N	642	1020
Raztržna trdnost	SIST EN ISO 13937-3	N	70	77
Drsnost preje po šivu	SIST EN ISO 13936-2	mm	2,50	3,70
			VREDNOSTI	
Odpornost proti drgnjenju	SIST EN ISO 12947-1/AC glej aneks A	cikli	20.000	
Površinsko razvlaknjenje in piling	SIST EN ISO 12945-2 po 2000 ciklih	stopnja 1-5	4	
Barvna obstojnost na umetni svetlobi	SIST EN ISO 105-B02 (metoda 2)	stopnja 1-5	4	
Barvna obstojnost pri drgnjenju (suho)	SIST EN ISO 105-X12	stopnja 1-5	4-5	
Barvna obstojnost pri drgnjenju (mokro)	SIST EN ISO 105-X12	stopnja 1-5	4	
				

**OPOZORILO: MOŽNA SO BARVNA ODPSTOPANJA MED POSAMEZNIMI PROIZVODNJI SERIJAMI!**