


## Artikel: PORTO

LASTNOSTI	STANDARD	ENOTA	VREDNOSTI	
Površinska masa	SIST ISO 3801:1996	g/m <sup>2</sup>	264	
Surovinska sestava	SIST ISO 1833:200		100% poliester	
Širina tkanine		cm	140	
			VOTEK	OSNOVA
Pretržna sila	SIST EN ISO 13934-1	N	1647	804
Pretržni raztezek	SIST EN ISO 13934-1	%	36,5	29,1
Drsnost preje po šivu	SIST EN ISO 13936-2	mm	2,50	2,00
			VREDNOSTI	
Odpornost proti drgnjenju	SIST EN ISO 12947-1/AC glej aneks A	cikli	38 000	
Površinsko razvlaknjenje in piling	SIST EN ISO 12945-2 po 2000 ciklih	stopnja 1-5	4-5	
Barvna obstojnost na umetni svetlobi	SIST EN ISO 105-B02 (metoda 2)	stopnja 1-5	4-5	
Barvna obstojnost pri drgnjenju (suho)	SIST EN ISO 105-X12	stopnja 1-5	5	
Barvna obstojnost pri drgnjenju (mokro)	SIST EN ISO 105-X12	stopnja 1-5	5	
				

**OPOZORILO: MOŽNA SO BARVNA ODPSTAPANJA MED POSAMEZNIMI PROIZVODNJI SERIJAMI!**