


Artikel: DAKOTA

LASTNOSTI	STANDARD	ENOTA	VREDNOSTI	
Površinska masa	SIST ISO 3801:1996	g/m ²	600	
Opis			PVC UMETNO USNJE	
Surovinska sestava	SIST ISO 1833:200		15% PL, 83% PVC, 2% PU	
Debelina		mm	0,9	
			VOTEK	OSNOVA
Raztezna trdnost	SIST EN ISO 1421	N / 5cm	>280	>320
Raztržna trdnost	SIST EN ISO 4674	N	>25,1	>29,7
			VREDNOSTI	
Odpornost proti drgnjenju	SIST EN ISO 5470-2	cikli	120.000	
Barvna obstojnost na umetni svetlobi	SIST EN ISO 105-B02 (metoda 2)	stopnja 1-5	5	
Barvna obstojnost pri drgnjenju (suho)	SIST EN ISO 105-X12	stopnja 1-5	4/5	
Barvna obstojnost pri drgnjenju (mokro)	SIST EN ISO 105-X12	stopnja 1-5	4/5	
				
OPOZORILO: MOŽNA SO BARVNA ODPSTOPANJA MED POSAMEZNI MI PROIZVODNJI MI SERIJAMI!				