


Artikel: RENNA

LASTNOSTI	STANDARD	ENOTA	VREDNOSTI	
Površinska masa	SIST ISO 3801:1996	g/m ²	285	
Opis			PU UMETNO USNJE	
Surovinska sestava	SIST ISO 1833:200		80% BOMBAŽ, 20% PU	
Debelina		mm	0,65	
			VOTEK	OSNOVA
Raztezna trdnost	SIST EN ISO 13934-1:2000	N / 5cm	>320	>480
Natezni rastezek	SIST EN ISO 13934-1:2000	%	17	8
			VREDNOSTI	
Odpornost proti drgnjenju	SIST EN ISO 12947-2:2000	cikli	>40000	
Barvna obstojnost na umetni svetlobi	SIST EN ISO 105-B02 (metoda 2)	stopnja 1-5	5	
Barvna obstojnost pri drgnjenju (suho)	SIST EN ISO 105-X12	stopnja 1-5	5	
Barvna obstojnost pri drgnjenju (mokra)	SIST EN ISO 105-X12	stopnja 1-5	5	
				
OPOZORILO: MOŽNA SO BARVNA ODPSTAPANJA MED POSAMEZNI MI PROIZVODNJI MI SERIJAMI!				