


## Artikel: CASHMERE

LASTNOSTI	STANDARD	ENOTA	VREDNOSTI	
Površinska masa	SIST ISO 3801:1996	g/m <sup>2</sup>	267	
Surovinska sestava	SIST ISO 1833:200		100% poliester	
Širina tkanine		cm	142	
			OSNOVA	VOTEK
Rastezna trdnost	SIST EN ISO 13934-1	N	934	579
Raztržna trdnost	SIST EN ISO 13937-3	N	40	40
Drsnost preje po šivu	SIST EN ISO 13936-2	mm	2,50	2,50
			VREDNOSTI	
Odpornost proti drgnjenju	SIST EN ISO 12947-1/AC glej aneks A	cikli	150.000	
Površinsko razvlaknjenje in piling	SIST EN ISO 12945-2 po 2000 ciklih	stopnja 1-5	4	
Barvna obstojnost na umetni svetlobi	SIST EN ISO 105-B02 (metoda 2)	stopnja 1-5	4	
Barvna obstojnost pri drgnjenju (suho)	SIST EN ISO 105-X12	stopnja 1-5	4-5	
Barvna obstojnost pri drgnjenju (mokro)	SIST EN ISO 105-X12	stopnja 1-5	4-5	
				

**OPOZORILO: MOŽNA SO BARVNA ODPSTAPANJA MED POSAMEZNIMI PROIZVODNJI SERIJAMI!**