

USNJE: KENIA, naravno tapetniško usnje debeline 1,3/1,5 mm

Usnje eksotičnih vodnih bivolov, krom strojeno, rahlo dodelano z vegetabilnim sestavinami, pobarvano v sodu in nekoliko korigirano. Poseben učinek dosežemo z dodelavo usnja s parafinom, olji in anilinom. Usnje je v zadnji fazi ročno barvano.

Odpornost na drgnjenje po I.U.F. 450	Suho	50 (> = 3 siva barvna lestvica)
	Mokro	20 (> = 3 siva barvna lestvica)

Upogibi (Flexometrija) I.U.P./20

20.000

Odpornost na razbarvanje po modri lestvici
--

> = 3 (modra lestvica)

Usnje izpolnjuje zahteve za PCP in uporaba AZO barvil.
--

Absorbicija barvil v proizvodnji se razlikuje od kože do kože kakor tudi glede na predel kože. Vzorci tako težko dajo pravo referenco barve. Barva vzorca in dobavljenega usnja se lahko precej razlikuje.

Usnje KENIA se lahko spremeni pod vplivom sončne in dnevne svetlobe. Svetujemo vam, da usnja KENIA ne izpostavite neposredni sončni svetlobi, kolikor je to le mogoče.

Ker je usnje v zadnji fazi ročno barvano, ima usnje odprto in vlaknato strukturo, zaradi česar se zlahka umaže. Sčasoma se madeži 'potopijo' skozi usnje in bodo zbledeli, usnje pa bo tako dobil obrabljen videz.

Za usnje KENIA je značilno, da nekateri deli postanejo bolj hrapavi in s tem tudi nekoliko svetlejša barve medtem, ko drugi deli postanejo nekoliko bolj gladki, namaščeni in s tem temnejši. Usnje tako dobi obrabljen in bogat videz.

Udarnine, praske, ugrizi insektov, kakor tudi gube, so za to vrsto usnja povsem normalne in sprejemljive. Vse prej omenjeno daje usnju tudi poseben značaj.

Vzdrževanje: uporabnik lahko usnje vzdržuje in čisti le s suho krpo. Usnja v nobenem primeru ni dovoljeno čistiti z milom ali drugimi detergenti. V primeru madežev pustite, da se madež posuši, nato ga skrtajte z uporabo krpe oz. krtače, ki se navadno uporablja za vzdrževanje nubuk usnja.

Uporabo izdelkov za vzdrževanje odsvetujemo. Uporabljajo se le na lastno odgovornost uporabnika.

Želimo vam udobno uporabo izdelka!